

## هاردنر اپوکسی پلی آمین کد محصول 19111

### شرح کالا

هاردنر اپوکسی پلی آمین ژاو با کد 19111 یک هاردنر سیکلو آلیفاتیک می باشد. این هاردنر شفاف و بی رنگ بوده و با قیمت مناسب قابلیت استفاده در کلیه پوشش های اپوکسی را دارد .

### کاربرد

از هاردنر اپوکسی پلی آمین ژاو با کد 19111 جهت سخت کردن و کیورینگ رنگ ها و پوشش ها و لاکهای اپوکسی استفاده میشود . این هاردنر با کیفیت بسیار خوب و براقیت و سرعت خشک شدن مناسب همراه با مقاومت های خوردگی مطلوب گزینه بسیار مناسبی برای سیستم های دو جزئی اپوکسی - پلی آمین میباشد از عمده کاربردهای آن جهت استفاده در پوشش و کفیوش های اپوکسی برای لایه های میانی و رویه است . همچنین این هاردنر با توجه به قیمت مناسب و کیفیت مطلوب برای استفاده در مصالح ساختمانی بر پایه اپوکسی بسیار مناسب می باشد .

### ویژگیها

- براقیت بسیار خوب
- چسبندگی فوق العاده بر روی کلیه سطوح
- سختی بسیار عالی
- ویسکوزیته پایین
- سازگاری با هاردنرهای پلی آمید و پلی آمین
- زمان خشک شدن سریع
- مقاومت خوردگی عالی
- قیمت بسیار مناسب
- لولینگ بسیار عالی
- قابل استفاده به صورت مخلوط با هاردنرهای پلی آمید
- مقاومت های شیمیایی بسیار عالی
- مقاومت های مکانیکی عالی

### مشخصات فنی

Property	Value	Units	Method
ISO			
Non-volaties	100	%	3251
Viscosity (23°C , 50s)	300-400	cPa.s	3219
Color Gardner	< 1	Gardner	
Appearance	Clear and almost Colorless		

### مشخصات فنی کاربردی

Test	Data	Unit	Method
density	1.03	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
Technical hydrogen equivalent weight	90-95	Wt.%	
Pot life time (Epoxy with 190 EEW)	20-30	Minutes	
Curing time	40-50	Minutes	
Mix rate with Epoxy with 180-190 EEW	50	%	

### انبارداری

حداقل ۱۲ ماه در دمای ۲۵ درجه و در جای خشک .