

## هاردنر اپوکسی پلی آمین کد محصول 19119

### شرح کالا

هاردنر اپوکسی پلی آمین ژاو با کد 19119 یک هاردنر پلی آمین آداکت می باشد. این هاردنر کاملاً شفاف و بی رنگ r و با ویسکوزیته مناسب بوده و قابلیت استفاده در کلیه پوشش های اپوکسی را به عنوان جز دوم و هاردنر دارد.

### کاربرد

از هاردنر اپوکسی پلی آمین ژاو با کد 19119 جهت سخت کردن و کیورینگ رنگ ها و پوشش ها و لاکهای اپوکسی استفاده میشود. این هاردنر با کیفیت بسیار عالی و براقیت فوق العاده و لولینگ قوی همراه با مقاومت های خوردگی بسیار خوب گزینه بسیار مناسبی برای سیستم های دو جزئی اپوکسی-پلی آمین میباشد. از عمده کاربردهای آن جهت استفاده در پوشش و کفپوش های اپوکسی برای لایه های میانی و به خصوص رویه است. همچنین از این هاردنر میتوان جهت سیستم های بدون حلال رنگ های اپوکسی استفاده نمود. از دیگر کاربردهای آن در چسب ها و مصالح ساختمانی بر پایه اپوکسی می باشد. این هاردنر به دلیل نداشتن ترکیبات سمی و مقاومت های خوردگی عالی قابل استفاده در سیستم های بهداشتی نیز می باشد.

### ویژگیها

- براقیت بسیار عالی
- چسبندگی عالی
- سختی بسیار عالی
- ویسکوزیته پایین
- مقاومت خوردگی بسیار عالی
- قابلیت استفاده در سیستم های بهداشتی
- لولینگ بسیار عالی
- قابل استفاده به صورت مخلوط با هاردنرهای پلی آمین

### مشخصات فنی

Property	Value	Units	Method
			ISO
Non-volaties	100	%	3251
Viscosity (23°C, 50s)	250-450	cPa.s	3219
Color Gardner	< 1	Gardner	
Appearance	Clear and Colorless		

### مشخصات فنی کاربردی

Test	Data	Unit	Method
density	1.03	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
Technical hydrogen equivalent weight	103-107	Wt.%	
Pot life time (Epoxy with 190 EEW)	30-40	Minutes	
Curing time	40-50	Minutes	
Mix rate with Epoxy with 180-190 EEW	54-58	%	

### انبارداری

حداقل ۱۲ ماه در دمای ۲۵ درجه و در جای خشک.